



## FICHA TÉCNICA COLORANTES ARMIX

Línea: Tintometría  
Código: A-298\_\_.

Familia: PASTAS COLORANTES  
Presentación:

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Pastas pigmentarias universales de uso exclusivo en el sistema tintométrico ARMIX

**PROPIEDADES** Gama de 15 pastas pigmentarias  
Compatibles 100% entre sí y con las bases del sistema tintométrico ARMIX  
Periodo de estaqueidad medio/largo  
Pastas concentradas, para una dosificación mínima  
Excelente relación calidad/precio

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Uso exclusivo para sistema tintométrico ARMIX

### DATOS TÉCNICOS

**Densidad**  $1,5 \pm 0,5$  Kg/l a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ .

**Viscosidad**  $4000 \pm 2000$  mPa·s a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  (Brookfield, H2, 20rpm)

**pH**  $8,5 \pm 0,5$  a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$

**Contenidos**  $35 \pm 25\%$  en peso

**Sólidos:**

**Pigmentos** Pigmentos orgánicos y inorgánicos de alta calidad

#### MODO DE EMPLEO

**Preparación del producto** Para introducir las pastas pigmentarias en el cánister de la máquina, es necesario agitar hasta la perfecta homogenización de la pasta. Las bases tintométricas del Sistema Armix a colorear deben estar en buen estado de conservación, agitándolas y homogeneizándolas previamente antes de añadir el/las pasta pigmentarias a través de la máquina del Sistema tintométrico Armix

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto  
Temperatura de almacenamiento: Entre  $10^\circ\text{C}$ - $35^\circ\text{C}$  con el envase original perfectamente cerrado  
Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

[http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A\\_29813.pdf](http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_29813.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40  
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 114  
Revisión de 07/03/2016 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1