



FICHA TÉCNICA

POLIURETANO ACABADO SEMIMATE PD 244

Línea: Acabados para la Madera
Código: D-2440025

Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Presentación: 25 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Gran versatilidad. Buena resistencia al rayado. Excelente aspecto/extensibilidad. Media tixotropía. Alta transparencia. En plano puede haber retención de aire con capas gruesas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Aplicación vertical y horizontal sobre maderas chapadas y macizas y valido para cortina a poro cerrado.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Semimate

Brillo $35 \pm 3^\circ$ (Medido a 60°).

Densidad $0,96 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

Viscosidad 40 segundos a 20°C Ford 4

Contenidos 36 ± 1 %.

Solidos:

Tiempo de secado y repintado Al tacto 1 hora, para apilado 2-3 horas.

COLORES Transparente

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1