



## FICHA TÉCNICA

# POLIURETANO ACABADO SEMIMATE PD 254

**Línea:** Acabados para la Madera  
**Código:** D-2540025

**Familia:** ACABADOS PARA MUEBLES.  
**Presentación:** 25 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Acabado concebido especialmente para satisfacer varias necesidades en aplicaciones, como: cabezales de cama, molduras, patas de mesas, lamas, decoración, rodapié, etc... donde debemos aplicar en una sola capa un gran espesor de película para rellenar y dar el efecto de brillo sedoso deseado. Es de destacar su gran poder de relleno y su secado rápido.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Cabezales de cama, molduras, patas de mesas, lamas, decoración, rodapié, etc...

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Semimate.

**Brillo**  $35 \pm 3^\circ$  (Medido a  $60^\circ$ ).

**Densidad**  $1,01 \pm 0,05$  Kg/l a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ .

**Viscosidad** 50 segundos a  $20^\circ\text{C}$  Ford 4

**Contenidos**  $42 \pm 1$  %.

**Solidos:**

**Tiempo de** 110 minutos.

**secado y**  
**repintado**

**COLORES** Transparente

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40  
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 61

Revisión de 29/08/2003 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1