



FICHA TÉCNICA
**POLIURETANO ACABADO BLANCO SEMIMATE
PD 264**

Línea: Acabados para la Madera
Código: D-2640325

Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Presentación: 25 Litros.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Aplicación vertical y horizontal sobre maderas chapadas, macizas o tablero MDF convenientemente fondeado en poliuretano o poliéster. Alta pigmentación. Buena resistencia al rayado (no raya al anillo), una vez seco. Buen aspecto/extensibilidad. Alta tixotropía. Secado rápido.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para aplicación sobre partes planas a pulverización o cortina a poro cerrado o abierto.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Semimate

Brillo $35 \pm 3^\circ$ (Medido a 60°).

Densidad $1,19 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

Viscosidad 20 segundos a 20°C Ford 4

Contenidos 45 ± 1 %.

Solidos:

Tiempo de 190 minutos.

**secado y
repintado**

COLORES Blanco

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 51
Revisión de 29/08/2003 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001.
Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1