



FICHA TÉCNICA ESMALTE SATINADO ARMVAL

Línea: Productos NO VISIBLES EN INTERNET

Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.

Código: D-744__

Presentación: 0,750, 4 y 15 L.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Esmalte alquídico satinado de aplicación a brocha. Proporciona un rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente brochabilidad y nivelación. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARMVAL, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 90 % en volumen. La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Satinado ACABADO LACA.

Densidad Base: 1,06 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

Ligante Resina alquídica disuelta en disolvente tipo white spirit.

Pigmentos Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico.

Rendimiento teórico 14,5 m2 por litro a 35 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, 2-3 horas. Repintado 16 - 24 horas.

Teñido Colorantes del sistema tintométrico ARMVAL

COLORES Base: Transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE <http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/ESMALTE SATINADO ARMVAL BASE TR.pdf>

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 248

Revisión de 27/01/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1