



## FICHA TÉCNICA ESMALTE S.R. BRILLANTE ARM-SYSTEM

**Línea:** Línea Industrial

**Código:** D-750\_\_

**Familia:** BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.

**Presentación:** 0,750 - 4 - 16 Kg.

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Esmalte alquídico brillante de aplicación a pistola. Proporciona un muy rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente nivelación. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-SYSTEM, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 68%. La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Brillante.

**Densidad** Base:  $0,97 \pm 0,05$  Kg/l a  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .

**Ligante** Resina alquídica disuelta en disolvente tipo white spirit.

**Pigmentos** Sin pigmentación.

**Rendimiento teórico** 15,9 m<sup>2</sup> por litro a 35 micras de espesor seco.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, 20-30 minutos. Repintado 8 - 12 horas.

**Teñido** Colorantes del sistema tintométrico ARM-SYSTEM.

**COLORES** Base: Transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

[http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D\\_75000.pdf](http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D_75000.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 96

Revisión de 26/09/2005 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1