



## FICHA TÉCNICA

# ARMILUX ESMALTE SATINADO Base TR

**Línea:** Productos NO VISIBLES EN INTERNET

**Familia:** BASES TINTOMETRICAS.

**Código:** D-76000\_\_

**Presentación:** 750 ml y 4 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Esmalte alquídico satinado de aplicación a brocha para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior. Proporciona un rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente brochabilidad y nivelación. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARMIX, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 93-97 % (según base). La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería. Exterior e Interior

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Satinado.

**Densidad** Entre 1,14 y 1,26 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C, según color.

**Contenidos** 62 ± 3 %.

**Solidos:**

**Ligante** Resina alquídica disuelta en disolvente tipo white spirit.

**Pigmentos** Bioxido de titanio, y los adicionados con los colorantes

**Rendimiento teórico** 17,0 – 18,5 m2 por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, 1-3 horas. Repintado superior a 24 horas.

**Teñido** Colorantes del sistema tintométrico ARMIX.

**COLORES** Base: blanca o transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

**CERTIFICADOS E INFORMES DE CALIDAD** D\_76000.pdf

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

<http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/ARMILUX SATINADO BASE TR.pdf>

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40  
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 153  
Revisión de 01/01/1900 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1