

## FICHA TÉCNICA BARNIZ PARQUET POLIURETANO

**Línea:** Esmaltes, Barnices y Lacas Nitro  
**Código:** D-80200\_\_

**Familia:** BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.  
**Presentación:** 375, 750 ml, y 4 Litros.

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Recubrimiento de altas prestaciones de un componente para suelos de madera. Producto indicado para la protección y decoración de todo tipo de maderas empleadas como pavimentos, revestimientos de paredes y techos e incluso para carpintería, muebles, puertas y ventanas.

**PROPIEDADES** Transparencia total, no modifica el color y deja ver perfectamente el vetado de la madera  
Excelente resistencia a productos químicos utilizados de forma habitual en limpieza  
Dureza excepcional, muy resistente a los golpes y roces  
Resistente a manchas vino, cafe, refresco de cola...

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Se emplea para barnizado de pavimentos, revestimientos de paredes y techos e incluso para carpintería en general.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Brillante

**Brillo**  $90 \pm 3^\circ$  Medido a  $60^\circ$  con Microtrigloss Byk Gardner

**Densidad**  $0,97 \pm 0,05$  Kg/l a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$

**Viscosidad**  $850 \pm 350$  mPa·s a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  (Brookfield, H2, 20rpm)

**COVs** Contenido máx. en COV: 490 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/i): 500 g/l. (2010).

**Contenidos**  $59 \pm 2$  %.

**Sólidos:**

**Ligante** Resina alquídica - uretanada

**Pigmentos** Sin pigmentación

**Rendimiento teórico** 16,9 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 35 micras de espesor seco.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, 1-3 horas. Repintado a las 24 horas (dependiendo de la temperatura)

**COLORES** Transparente

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

### Preparación de superficies de madera:

Asegurarse q la madera a tratar está seca (humedad max:20%). Lijar la superficie en sentido de la veta para mejorar la adherencia. Una vez la superficie esté limpia y lijada, aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET POLIURETANO

### **Preparación de superficies ya pintadas:**

Si la superficie pintada está en buenas condiciones, lijar la superficie para matizar y asegurar una buena adherencia. Limpiar la superficie para eliminar los restos de polvo, grasa... Aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET POLIURETANO Si la pintura antigua está mal adherida o demasiado deteriorada, hay que proceder a su total eliminación mediante decapantes y/o abrasión mecánica. Una vez eliminadas totalmente las capas antiguas, proceder con el método de nueva superficie

### **MODO DE EMPLEO**

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

**Humedad de soporte** Máximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar DISOLVENTE Sintético 910

Primera mano: Diluir al 5% max. con Disolvente Sintético 910 para conseguir una buena viscosidad de aplicación y facilitar la adherencia en la primera capa.

Segunda mano: Aplicar sin diluir para conseguir las propiedades óptimas del producto

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

### **INSTRUCCIONES DE**

**SEGURIDAD Y** [http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D\\_80200.pdf](http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D_80200.pdf)

### **MEDIO AMBIENTE**

**ATENCIÓN AL** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

**CLIENTE** Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 45

Revisión de 02/10/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1